

Inventor's name: Makoto MOMOTA, et al
Title: Positive resist composition and pattern
formation method using the same
Application No.: 10/802,808
Filed: March 18, 2004
Group Art Unit: not yet assigned
SUGHRUE Reference No.: Q80433
SUGHRUE Telephone No.: 202-293-7060

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 2 7 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 8 9 0 2 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 8 9 0 2 0]

出 願 人 富士写真フイルム株式会社
Applicant(s):

2 0 0 4 年 4 月 2 3 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 3 5 0 7 7

【書類名】 特許願
【整理番号】 P043927
【提出日】 平成15年 3月27日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G03F 7/039
【発明者】
 【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻 4000番地 富士写真フイルム株式会社内
 【氏名】 百田 淳
【発明者】
 【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻 4000番地 富士写真フイルム株式会社内
 【氏名】 中尾 元
【特許出願人】
 【識別番号】 000005201
 【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100105647
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小栗 昌平
 【電話番号】 03-5561-3990
【選任した代理人】
 【識別番号】 100105474
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 本多 弘徳
 【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書


【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (A) 全繰返し単位に対して、アクリル酸エステル誘導体の
に由来する繰返し単位が 50～100 モル%であり、一般式 (IV) で表され
る繰返し単位と一般式 (V-1)～(V-4) で表される基を有する繰返し
単位とから選ばれる少なくとも一つ及び一般式 (AII) で表される繰返し単
位を含有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂、

(B) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、及び、(C) プロ
ピレングリコールモノアルキルエーテルカルボキシレート、乳酸アルキル及び直
鎖ケトンから選ばれる少なくとも一つと環状ケトンを含有する混合溶剤
を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【化 1】




一般式 (IV) において、 R_{1a} は、水素原子又はメチル基を表す。

W_1 は、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。


Ra_1 , Rb_1 , Rc_1 , Rd_1 及び Re_1 は、各々独立に、水素原子又は炭素数 1～4 のアルキル基を表す。 m 及び n は、各々独立に 0～3 の整数を表し、 $m+n=2\sim6$ である。

【化 2】



一般式 (V-1) ~ (V-4) において、 $R_{1b} \sim R_{5b}$ は、各々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。 $R_{1b} \sim R_{5b}$ の内の2つは、結合して環を形成してもよい。

【化 3】



一般式 (AII) において、 R_{1c} は、水素原子又はメチル基を表す。

$R_{2c} \sim R_{4c}$ のうちの二つが水酸基を表し、残りの一つは、各々独立に、水素原子、アルコキシ基、アシルオキシ基又はアルキルオキシカルボニルオキシ基を表す。

【請求項 2】 樹脂 (A) が、全繰返し単位に対して、アクリル酸エステル誘導体に由来する繰返し単位を 60 ~ 100 モル%含有することを特徴とする請求項 1 に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 3】 樹脂 (A) が、全繰返し単位がアクリル酸エステル誘導体に由来する繰返し単位であることを特徴とする請求項 1 に記載のポジ型レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、I C等の半導体製造工程、液晶、サーマルヘッド等の回路基板の製造、さらにその他のフォトファブ리케이션工程に使用されるポジ型レジスト組成物に関するものである。さらに詳しくは250nm以下の遠紫外線などの露光光源、および電子線などによる照射源とする場合に好適なポジ型レジスト組成物に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

化学増幅系ポジ型レジスト組成物は、遠紫外光等の放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させ、パターンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

【0003】

KrFエキシマレーザーを露光光源とする場合には、主として248nm領域での吸収の小さい、ポリ（ヒドロキシスチレン）を基本骨格とする樹脂を主成分に使用するため、高感度、高解像度で、且つ良好なパターンを形成し、従来のナフトキノンジアジド／ノボラック樹脂系に比べて良好な系となっている。

【0004】

一方、更なる短波長の光源、例えばArFエキシマレーザー（193nm）を露光光源として使用する場合は、芳香族基を有する化合物が本質的に193nm領域に大きな吸収を示すため、上記化学増幅系でも十分ではなかった。

このため、脂環炭化水素構造を有する樹脂を含有するArFエキシマレーザー用レジストが開発されてきている。

【0005】

例えば、特許文献1（特開平10-254139号）には、放射線に対する透明性、ドライエッチング耐性、膜厚均一性、基板密着性、感度、解像度、現像性に優れた感放射線性樹脂組成物を提供すべく、直鎖状ケトンと、環状ケトン、プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテートおよび2-ヒドロキシブ

ロピオン酸アルキルの群から選ばれる少なくとも 1 種との混合物からなる溶剤の使用を記載している。

また、特許文献 2（特開 2 0 0 2 - 2 2 9 1 9 2 号）は、遠紫外線に対する透明性が高く、しかも感度、解像度、パターン形状等に優れる感放射線性樹脂組成物を提供すべく、感放射線性酸発生剤として、環状スルホニウム構造とベンゼン環又はナフタレン環を有する特定の化合物の使用を提案している。

特許文献 3（特開 2 0 0 1 - 1 4 2 2 1 2 号）は、感度、解像度、基板との密着性、パターンのエッジラフネスを改良したレジスト組成物として、脂環構造を有する特定の樹脂とプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなどの特定の溶剤を含有する組成物を開示している。

【0 0 0 6】

しかしながら、コンタクトホール工程で 1 2 0 n m 以下の微細パターンを形成するのは極めて困難で、サーマルフローによるパターン縮小技術の適用が検討されている。これら従来のレジスト組成物においては、サーマルフロー時のクラック発生、耐ドライエッチング性の問題があった。

また、これまで水酸基を有するアダマンチル基を持つ樹脂を含有する組成物も種々提案されているが、これらの組成物をサーマルフロー技術に適用すると、サーマルフローベーク時にレジスト表面にクラックを生ずることがあった。

【0 0 0 7】

【特許文献 1】

特開平 1 0 - 2 5 4 1 3 9 号公報

【特許文献 2】

特開 2 0 0 2 - 2 2 9 1 9 2 号公報

【特許文献 3】

特開 2 0 0 1 - 1 4 2 2 1 2 号公報

【0 0 0 8】

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は、サーマルフロー時のクラック発生が低減され、耐ドライエッチング性に優れたポジ型レジスト組成物を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】


本発明は、下記構成のポジ型レジスト組成物であり、これにより本発明の上記目的が達成される。

【0010】

(1) (A) 全繰り返し単位に対して、アクリル酸エステル誘導体のに由来する繰り返し単位が50～100モル%であり、一般式(IV)で表される繰り返し単位と一般式(V-1)～(V-4)で表される基を有する繰り返し単位とから選ばれる少なくとも一つ、及び、一般式(AII)で表される繰り返し単位を含有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、及び、(C) プロピレングリコールモノアルキルエーテルカルボキシレート、乳酸アルキル及び直鎖ケトンから選ばれる少なくとも一つと環状ケトンを含有する有機溶剤を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【0011】

【化4】



【0012】


一般式(IV)において、 R_{1a} は、水素原子又はメチル基を表す。

W_1 は、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。

Ra_1 , Rb_1 , Rc_1 , Rd_1 及び Re_1 は、各々独立に、水素原子又は炭素数1～4のアルキル基を表す。 m 及び n は、各々独立に0～3の整数を表し、 $m+n=2\sim6$ である。

【0013】

【化5】




【0014】

一般式 (V-1) ~ (V-4) において、 R_{1b} ~ R_{5b} は、各々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。 R_{1b} ~ R_{5b} の内の2つは、結合して環を形成してもよい。

【0015】

【化6】



【0016】

一般式 (AII) において、 R_{1c} は、水素原子又はメチル基を表す。

R_{2c} ~ R_{4c} のうちの二つが水酸基を表し、残りの一つは、各々独立に、水素原子、アルコキシ基、アシルオキシ基又はアルキルオキシカルボニルオキシ基を表す。

【0017】

(2) 樹脂 (A) が、全繰返し単位に対して、アクリル酸エステル誘導体由来する繰返し単位を 60 ~ 100 モル% 含有することを特徴とする上記 (1) に記載のポジ型レジスト組成物。

(3) 樹脂 (A) が、全繰返し単位がアクリル酸エステル誘導体由来する繰返し単位であることを特徴とする上記 (1) に記載のポジ型レジスト組成物。

【0018】

更に好ましい態様として以下の構成が挙げられる。

(4) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物 (B) が、トリアリールスルホニウム塩化合物及びフェナシルスルホニウム塩化合物の少なくとも一つであることを特徴とする上記 (1) ~ (3) のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

(5) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物 (B) として、トリアリールスルホニウム塩化合物とともにフェナシルスルホニウム塩化合物を含有することを特徴とする上記 (1) ~ (3) にいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【0019】

(6) 有機溶剤 (C) が環状ケトンを全有機溶剤の 20 ~ 70 質量%含有することを特徴とする上記 (1) ~ (5) のいずれかに記載のレジスト組成物。

【0020】

(7) 有機溶剤 (C) が環状ケトンを全有機溶剤の 30 ~ 60 質量%含有することを特徴とする上記 (1) ~ (5) のいずれかに記載のレジスト組成物。

【0021】

(8) 樹脂 (A) が、1-アダマンチル-1-アルキル基によって保護されたアルカリ可溶性基を有することを特徴とする上記 (1) ~ (7) のいずれかに記載のレジスト組成物。

【0022】

【発明の実施の形態】

以下、本発明に使用する化合物について詳細に説明する。

【0023】

[1] 酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が增大する樹脂 (A 成分)

樹脂 (A) は、アクリル酸エステル誘導体由来する繰返し単位を 50 ~ 100 モル%含有し、一般式 (A I I) で表される繰返し単位を含有する、酸の

作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が增大する樹脂（酸分解性樹脂）である。

樹脂（A）が含有するアクリル酸エステル誘導体由来する繰返し単位は、樹脂（A）を構成するいかなる繰返し単位であってもよい。

アクリル酸エステル誘導体の繰返し単位の含有量は、好ましくは60～100モル%、最も好ましくは100モル%である。

尚、樹脂（A）が含有していてもよいアクリル酸エステル誘導体由来する繰返し単位以外の繰返し単位としては、例えば、メタアクリル酸エステル誘導体、メタアクリル酸又はアクリル酸に由来する繰返し単位が好ましいが、無水マレイン酸、ノルボルネンに由来する繰返し単位等も挙げられる。

【0024】



樹脂（A）が含有するアクリル酸エステル誘導体由来する繰返し単位は、樹脂（A）を構成するいかなる繰返し単位であってもよく、一般式（IV）で表される繰返し単位、一般式（V-1）～（V-4）で表される基を有する繰返し単位、一般式（AII）で表される繰返し単位であってもよい。

【0025】

樹脂（A）は、下記一般式（IV）で表されるラクトン構造を有する繰返し単位を含有する。

【0026】

【化7】



【0027】

一般式（IV）中、 R_{1a} は、水素原子又はメチル基を表す。

W_1 は、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。


R_{a1} 、 R_{b1} 、 R_{c1} 、 R_{d1} 及び R_{e1} は、各々独立に、水素原子又は炭素数 1～4 のアルキル基を表す。 m 、 n は各々独立に 0～3 の整数を表し、 $m+n$ は、2 以上 6 以下である。

【0028】

R_{a1} ～ R_{e1} の炭素数 1～4 のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、 n -ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等を挙げることができる。

【0029】

一般式 (IV) において、 W_1 のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。



上記式中、 R_f 、 R_g は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なってもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 1～4 のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 r_1 は 1～10 の整数である。

【0030】

上記アルキル基における更なる置換基としては、カルボキシ基、アシルオキシ基、シアノ基、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、置換アルコキシ基、アセチルアミド基、アルコキシカルボニル基、アシル基が挙げられる。

ここでアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基等の低級アルキル基を挙げることができる。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。置換アルコキシ基の置換基


としては、アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4のものを挙げることができる。アシルオキシ基としては、アセトキシ基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

【0031】

以下、一般式(IV)で示される繰り返し単位に相当するモノマーの具体例を示すが、これらに限定されるものではない。


【0032】

【化 8】



【0033】

【化 9】



【0034】

上記一般式 (IV) の具体例において、露光マージンがより良好になるという点から (IV-17) ~ (IV-36) が好ましい。

更に一般式 (IV) の構造としては、エッジラフネスが良好になるという点から アクリレート構造を有するものが好ましい。


【0035】

また、下記一般式 (V-1) ~ (V-4) のいずれかで表される基を有する繰

り返し単位を挙げることができる。

【0036】

【化10】



【0037】

一般式 (V-1) ~ (V-4) において、 R_{1b} ~ R_{5b} は、各々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。 R_{1b} ~ R_{5b} の内の2つは、結合して環を形成してもよい。

【0038】

一般式 (V-1) ~ (V-4) において、 R_{1b} ~ R_{5b} としてのアルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基は、各々、置換基を有するものも包含する。

R_{1b} ~ R_{5b} におけるアルキル基としては、直鎖状、分岐状のアルキル基が挙げられ、置換基を有するものも含む。直鎖状、分岐状のアルキル基としては、炭素数 1 ~ 12 個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数 1 ~ 10 個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基である。

R_{1b} ~ R_{5b} におけるシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等の炭素数 3 ~ 8 個のものが好ましい。

R_{1b} ~ R_{5b} におけるアルケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基等の炭素数 2 ~ 6 個のものが好ましい。

また、 R_{1b} ~ R_{5b} の内の2つが結合して形成する環としては、シクロプロパン環、シクロブタン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロオクタン環

等の 3～8 員環が挙げられる。

なお、一般式 (V-1)～(V-4) における R_{1b}～R_{5b}は、環状骨格を構成している炭素原子のいずれに連結していてもよい。

【0039】


また、上記アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基が有してもよい好ましい置換基としては、炭素数 1～4 個のアルコキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、炭素数 2～5 のアシル基、炭素数 2～5 のアシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、炭素数 2～5 のアルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

【0040】

一般式 (V-1)～(V-4) で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式 (A I) で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

【0041】

【化 11】



【0042】

一般式 (A I) 中、R_{b0}は、水素原子、ハロゲン原子、又は炭素数 1～4 の置換もしくは非置換のアルキル基を表す。R_{b0}のアルキル基が有していてもよい好ましい置換基としては、前記一般式 (V-1)～(V-4) における R_{1b}としてのアルキル基が有していてもよい好ましい置換基として先に例示したものが挙げられる。


R_{b0}のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。R_{b0}は水素原子が好ましい。

A' は、単結合、エーテル基、エステル基、カルボニル基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。

B₂は、一般式 (V-1) ~ (V-4) のうちのいずれかで示される基を表す。A' において、該組み合わせた2価の基としては、例えば下記式のものが挙げられる。

【0043】

【化12】



【0044】

上記式において、R_{ab}、R_{bb}は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なってもよい。

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、炭素数1~4のアルコキシ基を挙げることができる。


アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。r₁は1~10の整数、好ましくは1~4の整数を表す。mは1~3の整数、好ましくは1又は2を表す。

【0045】

以下に、一般式 (A I) で表される繰り返し単位的具体例を挙げるが、本発明の内容がこれらに限定されるものではない。


【0046】

【化13】



【0047】

【化 14】




【0048】

樹脂 (A) は、更に下記一般式 (AII) で表される繰り返し単位を含有する。

【0049】

【化15】



【0050】

一般式 (AII) 中、 R_{1c} は、水素原子又はメチル基を表す。

$R_{2c} \sim R_{4c}$ のうちの二つが水酸基を表し、残りの一つは、各々独立に、水素原子、アルコキシ基、アシルオキシ基又はアルキルオキシカルボニルオキシ基を表す。

【0051】

$R_{2c} \sim R_{4c}$ としてのアルコキシ基は、置換基を有していてもよく、また、直鎖、分岐又は環状であってもよく、好ましくは炭素数 1 ～ 14、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロピロキシ基、ブトキシ基を挙げることができる。環状のアルコキシ基としては、例えば、アダマンタン、シクロヘキサン構造を有するアルコキシ基を挙げることができる。

アシルオキシ基は、置換基を有していてもよく、また、直鎖、分岐又は環状であってもよく、好ましくは炭素数 2 ～ 15、例えば、メトキシカルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、プロピルカルボニルオキシ基を挙げることができる。

アルキルオキシカルボニルオキシ基は、置換基を有していてもよく、また、直鎖、分岐又は環状であってもよく、好ましくは炭素数 2 ～ 15、例えば、メトキシカルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、プロポキシカルボニルオキシ基を挙げることができる。


R_{2c}～R_{4c}としてのアルコキシ基、アシルオキシ基又はアルキルオキシカルボニルオキシ基が有していてもよい置換基としては、例えば、炭素数1～4個のアルコキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、カルボキシ基、ニトロ基等を挙げることができる。

【0052】

以下に、一般式（AII）で表される構造を有する繰り返し単位の実例を挙げるが、これらに限定されるものではない。


【0053】

【化16】



【0054】

【化 17】




【0055】

樹脂 (A) は、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が增大する樹脂 (以下、「酸分解性樹脂」ともいう) であり、アルカリ現像液に対して不溶性或いは難溶性であり、酸の作用により分解してアルカリ可溶性となる基 (酸分解性基) を有する繰り返し単位を含有する。酸分解性基は樹脂を構成するいかなる繰り返し単位が有していてもよい。

樹脂 (A) は、特に、酸分解性基として下記一般式 (p I) ~ 一般式 (p VI) で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位を含有することが好ましい。

【0056】

【化 18】



【0057】

式中、 R_{11} は、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基又は *sec*-ブチル基を表し、Zは、炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

$\text{R}_{12}\sim\text{R}_{16}$ は、各々独立に、炭素数1～4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 $\text{R}_{12}\sim\text{R}_{14}$ のうち少なくとも1つ、もしくは R_{15} 、 R_{16} のいずれかは脂環式炭化水素基を表す。

$\text{R}_{17}\sim\text{R}_{21}$ は、各々独立に、水素原子、炭素数1～4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 $\text{R}_{17}\sim\text{R}_{21}$ のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、 R_{19} 、 R_{21} のいずれかは炭素数1～4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。

$\text{R}_{22}\sim\text{R}_{25}$ は、各々独立に、水素原子、炭素数1～4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 $\text{R}_{22}\sim\text{R}_{25}$ のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、 R_{23} と R_{24} は、互いに結合して環を形成していてもよい。

【0058】

一般式 (pI) ～ (pVI) において、 $\text{R}_{12}\sim\text{R}_{25}$ におけるアルキル基としては、置換もしくは非置換のいずれであってもよい、1～4個の炭素原子を有する直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。そのアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基

、sec-ブチル基、t-ブチル基等が挙げられる。

また、上記アルキル基の更なる置換基としては、炭素数1～4個のアルコキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。


【0059】

R₁₁～R₂₅における脂環式炭化水素基あるいはZと炭素原子が形成する脂環式炭化水素基としては、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数5以上のモノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等を有する基を挙げることができる。その炭素数は6～30個が好ましく、特に炭素数7～25個が好ましい。これらの脂環式炭化水素基は置換基を有していてもよい。

以下に、脂環式炭化水素基のうち、脂環式部分の構造例を示す。


【0060】

【化19】




【0061】

【化 20】



【0062】

【化 21】



【0063】

本発明においては、上記脂環式部分の好ましいものとしては、アダマンチル基、ノルアダマンチル基、デカリン残基、トリシクロデカニル基、テトラシクロデカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシル基、シクロヘプチ

ル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基を挙げることができる。より好ましくは、アダマンチル基、デカリン残基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基である。

【0064】

これらの脂環式炭化水素基の置換基としては、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基よりなる群から選択された置換基を表す。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。上記アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4個のものを挙げることができる。

【0065】


上記樹脂における一般式 (p I) ～ (p V I) で示される構造は、アルカリ可溶性基の保護に使用することができる。アルカリ可溶性基としては、この技術分野において公知の種々の基が挙げられる。

具体的には、カルボン酸基、スルホン酸基、フェノール基、チオール基などが挙げられ、好ましくはカルボン酸基、スルホン酸基である。


上記樹脂における一般式 (p I) ～ (p V I) で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基（酸分解性基）としては、好ましくは下記一般式 (p V I I) ～ (p X I) で表される基が挙げられる。

【0066】


【化 2 2】




(pVII)




(pVIII)



(pIX)



(pX)



(pXI)


【0067】

ここで、 $R_{11} \sim R_{25}$ ならびに Z は、それぞれ前記定義に同じである。

上記樹脂において、一般式 (p I) ~ (p V I) で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基を有する繰り返し単位としては、下記一般式 (p A) で示される繰り返し単位が好ましい。

【0068】

【化 2 3】



(pA)

【0069】

ここで、 R は、水素原子、ハロゲン原子又は 1 ~ 4 個の炭素原子を有する置換もしくは非置換の直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。複数の R は、各々同じでも異なってもよい。

A は、単結合、アルキレン基、置換アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルホンアミド基、ウレタン基、

又はウレア基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。


R a は、上記式 (p I) ~ (p VI) のいずれかの基を表す。

【0070】

以下、一般式 (p A) で示される繰り返し単位に相当するモノマーの具体例を示す。


【0071】

【化24】



【0072】

【化 25】



【0073】

本発明においては、特に樹脂（A）が2-アルキル-2-アダマンチル基又は1-アダマンチル-1-アルキル基によって保護されたアルカリ可溶性基を有することが好ましく、1-アダマンチル-1-アルキル基によって保護されたアル

カリ可溶性基を有することががより好ましい。

【0074】

樹脂 (A) は、酸分解性基を、前記一般式 (p I) ~ 一般式 (p VI) で示される脂環式炭化水素を含む部分構造として有してもよいし、後記共重合成分の繰り返し単位のうち少なくとも 1 種の繰り返し単位中に有してもよい。

【0075】

酸分解性基の構造としては、上述した一般式 (p I) ~ (p VI) で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基 (酸分解性基) に加えて、例えば、 $-C(=O)-X_1-R_0$ で表されるものを挙げることができる。


式中、 R_0 としては、*t*-ブチル基、*t*-アミル基等の 3 級アルキル基、イソボロニル基、1-エトキシエチル基、1-ブトキシエチル基、1-イソブトキシエチル基、1-シクロヘキシロキシエチル基等の 1-アルコキシエチル基、1-メトキシメチル基、1-エトキシメチル基等のアルコキシメチル基、3-オキソアルキル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、トリアルキルシリルエステル基、3-オキソシクロヘキシルエステル基、2-メチルー 2-アダマンチル基、メバロニックラクトン残基等を挙げることができる。 X_1 は、酸素原子、硫黄原子、 $-NH-$ 、 $-NHSO_2-$ 又は $-NHSO_2NH-$ を表す。

【0076】

また、樹脂 (A) は、更に下記一般式 (VI) で表される繰り返し単位を含有することができる。

【0077】

【化 26】




【0078】

一般式 (VI) において、 A_6 は単結合、アルキレン基、シクロアルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。

R_{6a} は水素原子、炭素数1～4のアルキル基、シアノ基、又はハロゲン原子を表す。

【0079】

一般式 (VI) において、 A_6 のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。



上記式中、 R_{nf} 、 R_{ng} は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なってもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 r は1～10の整数である。

一般式 (VI) において、 A_6 のシクロアルキレン基としては、炭素数3から10個のものが挙げられ、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン基、シクロオクチレン基等を挙げることができる。

【0080】

Z_6 を含む有橋式脂環式環は、置換基を有していてもよい。置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルコキシ基(好ましくは炭素数1～4)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数1～5)、アシル基(例えば、ホルミル基、ベンゾイル基)、アシロキシ基(例えば、プロピルカルボニルオキシ基、ベンゾイルオキシ基)、アルキル基(好ましくは炭素数1～4)、カルボキシ基、水酸基、アルキルスルホニルスルファモイル基($-CONHSO_2CH_3$ 等)が挙げられる。尚、置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ

基（好ましくは炭素数 1～4）等で置換されていてもよい。

【0081】


一般式 (VI) において、 A_6 に結合しているエステル基の酸素原子は、 Z_6 を含む有橋式脂環式環構造を構成する炭素原子のいずれの位置で結合してもよい。

【0082】

以下に、一般式 (VI) で表される繰り返し単位的具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

【0083】

【化 27】



【0084】

樹脂(A)は、上記の繰り返し単位以外に、ドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的な必要な特性である解像力、耐熱性、感度等を調節する目的で様々な繰り返し単位を含有することができる。

【0085】

このような繰り返し単位としては、下記の単量体に相当する繰り返し単位を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

これにより、酸分解性樹脂に要求される性能、特に、

- (1) 塗布溶剤に対する溶解性、
- (2) 製膜性(ガラス転移点)、
- (3) アルカリ現像性、
- (4) 膜べり(親疎水性、アルカリ可溶性基選択)、
- (5) 未露光部の基板への密着性、
- (6) ドライエッチング耐性、

等の微調整が可能となる。

このような単量体として、例えばアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物等を挙げることができる。

【0086】

具体的には、以下の単量体を挙げることができる。

アクリル酸エステル類(好ましくはアルキル基の炭素数が1~10のアルキルアクリレート)：

アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸-*t*-オクチル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート2, 2-ジメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5-ヒドロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペン

タエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等。

【0087】

メタクリル酸エステル類（好ましくはアルキル基の炭素数が1～10のアルキルメタアクリレート）：

メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロキシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチルメタクリレート、2, 2-ジメチル-3-ヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート等。

【0088】

アクリルアミド類：

アクリルアミド、N-アルキルアクリルアミド（アルキル基としては炭素数1～10のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、t-ブチル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル基等がある。）、N, N-ジアルキルアクリルアミド（アルキル基としては炭素数1～10のもの、例えばメチル基、エチル基、ブチル基、イソブチル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基等がある）、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミド等。

【0089】

メタクリルアミド類：

メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド（アルキル基としては炭素数1～10のもの、例えばメチル基、エチル基、t-ブチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基等がある）、N, N-ジアルキルメタクリルアミド（アルキル基としてはエチル基、プロピル基、ブチル基等がある）

)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリルアミド等。

【0090】

アリル化合物:

アリルエステル類 (例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリル等)、アリルオキシエタノール等。

【0091】

ビニルエーテル類:

アルキルビニルエーテル (例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1-メチル-2, 2-ジメチルプロピルビニルエーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル等。

【0092】

ビニルエステル類:

ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニル- β -フェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシレート等。

【0093】

イタコン酸ジアルキル類:

イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチル等。

フマル酸のジアルキルエステル類又はモノアルキルエステル類; ジブチルフマレート等。

【0094】

その他クロトン酸、イタコン酸、無水マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル等。

【0095】

その他にも、上記種々の繰返し単位に相当する単量体と共重合可能である付加重合性の不飽和化合物であれば、共重合されていてもよい。

【0096】

樹脂(A)において、各繰返し単位の含有モル比はレジストのドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにはレジストの一般的な必要性能である解像力、耐熱性、感度等を調節するために適宜設定される。

【0097】

一般式(IV)で表される繰返し単位の含有量は、全繰返し単位に対して、20~70モル%が好ましく、25~60モル%がより好ましい。

一般式(V-1)~(V-4)で表される基を有する繰返し単位の含有量は、全繰返し単位に対して、20~70モル%が好ましく、25~60モル%がより好ましい。

一般式(AII)で表される繰返し単位の含有量は、全繰返し単位に対して、5~50モル%が好ましく、より好ましくは10~40モル%、更に好ましくは15~35モル%である。

アクリル酸エステルに由来する繰返し単位の含有量は、全繰返し単位に対して、60~100モル%が好ましく、より好ましくは80~100モル%、更に好ましくは100モル%である。

【0098】

酸分解性基を有する繰返し単位の含有量は、全繰返し単位に対して、20~60モル%が好ましく、より好ましくは25~55モル%、更に好ましくは30~50モル%である。

一般式(pI)~(pVI)で表される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰返し単位の含有量は、全繰返し単位に対して、30~70モル%が好ましく、より好ましくは35~65モル%、更に好ましくは40~60モル%である。

。

【0099】

本発明の組成物がA r F露光用であるとき、A r F光への透明性の点から樹脂は芳香族基を有さないことが好ましい。

【0100】

本発明に用いる樹脂は、常法に従って（例えばラジカル重合）合成することができる。例えば、一般的合成方法としては、モノマー種を、一括であるいは反応途中で反応容器に仕込み、これを必要に応じ反応溶媒、例えばテトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、ジイソプロピルエーテルなどのエーテル類やメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステル溶媒、さらには後述のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのような本発明の組成物を溶解する溶媒に溶解させ均一とした後、窒素やアルゴンなど不活性ガス雰囲気下で必要に応じ加熱、市販のラジカル開始剤（アゾ系開始剤、パーオキサイドなど）を用いて重合を開始させる。所望により開始剤を追加、あるいは分割で添加し、反応終了後、溶剤に投入して粉体あるいは固形回収等の方法で所望のポリマーを回収する。

反応の濃度は20質量%以上であり、好ましくは30質量%以上、さらに好ましくは40質量%以上である。反応温度は10℃～150℃であり、好ましくは30℃～120℃、さらに好ましくは50～100℃である。

【0101】

上記具体例で表される繰り返し構造単位は、各々1種で使用してもよいし、複数を混合して用いてもよい。

また、本発明において、樹脂は、1種で使用してもよいし、複数併用してもよい。

【0102】

本発明に係る樹脂の重量平均分子量は、GPC法によりポリスチレン換算値として、好ましくは1,000～200,000であり、更に好ましくは3,000～20,000である。重量平均分子量が1,000未満では耐熱性やドライエッチング耐性の劣化が見られるため余り好ましくなく、200,000を越え

ると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるため製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じる。

分子量分布 (M_w/M_n) は通常 1~10 であり、好ましくは 1~5、更に好ましくは 1~4 の範囲のものが使用される。分子量分布の小さいものほど、解像度、レジスト形状、及びレジストパターンの側壁がスムーズであり、ラフネス性に優れる。

【0103】

本発明のポジ型レジスト組成物において、本発明に係わる全ての樹脂の組成物全体中の配合量は、全レジスト固形分中 40~99.99 質量%が好ましく、より好ましくは 50~99.97 質量%である。

【0104】

〔2〕 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物 (B 成分)

本発明において使用される活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物 (光酸発生剤) としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている、例えば、KrF エキシマレーザー (248 nm)、ArF エキシマレーザー (193 nm)、F₂ エキシマレーザー (157 nm)、X 線、電子ビーム等の活性光線又は放射線の照射により酸を発生する公知の化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

【0105】

たとえば、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属/有機ハロゲン化物、*o*-ニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、イミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物を挙げることができる。

【0106】

また、これらの活性光線又は放射線の照射により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物、たとえば、米国特許第 3,849,137 号、独国特許第 3914407 号、特開昭 63-26653 号、特開昭 55-164824 号、特開昭 6

2-69263号、特開昭63-146038号、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。

【0107】

さらに米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0108】



より具体的には、例えば、以下のものを挙げることができる。

【0109】

(1) 下記の一般式(PAG1)で表されるヨードニウム塩化合物、又は一般式(PAG2)で表されるスルホニウム塩化合物。

【0110】

【化28】



【0111】

Ar^1 及び Ar^2 は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、メルカプト基及びハロゲン原子が挙げられる。

【0112】

R^{203} 、 R^{204} 及び R^{205} は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数6～14のアリール基、炭素数1～8のアルキル基及びそれらの置換誘導体である。但し、 R^{203} 、 R^{204} 及び R^{205} の少なくとも一つは置換もしくは未置換のアルキル基である。

好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1～8のアルコキシ基、炭素数1～8のアルキル基、ニトロ基、カルボキシ基、ヒドロキシ基及びハ

ロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数 1～8 のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシカルボニル基である。

【0113】

Z⁻は対アニオンを示し、例えばBF₄⁻、AsF₆⁻、PF₆⁻、SbF₆⁻、SiF₆²⁻、ClO₄⁻、CF₃SO₃⁻等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0114】


またR²⁰³、R²⁰⁴及びR²⁰⁵のうちの2つ、及びAr¹及びAr²は、それぞれの単結合又は置換基を介して結合してもよい。

【0115】

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。


【0116】

【化 29】




【0117】



【化 30】



(PAG2-1)




(PAG2-2)




(PAG2-3)

【0118】


【化 31】




(PAG2-21)




(PAG2-22)



(PAG2-23)



(PAG2-24)



(PAG2-25)

【0119】


一般式 (PAG 1) 及び (PAG 2) で示される上記オニウム塩は公知であり、例えば米国特許第2,807,648号及び同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の方法により合成することができる。

【0120】

(2) 下記一般式 (PAG 3) で表されるジスルホン誘導体又は一般式 (PAG 4) で表されるイミノスルホネート誘導体。

【0121】

【化 3 2】



【0 1 2 2】


式中、 Ar^3 、 Ar^4 は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。

R^{206} は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。 A は置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。








【0 1 2 3】

【化 3 3】



【0 1 2 4】

【化 3 4】




【0125】

(3) 下記一般式 (PAG5) で表されるジアゾジスルホン誘導体。

【0126】

【化 3 5】




【0127】

ここでRは、直鎖状、分岐状又は環状アルキル基、あるいは置換していてもよいアリール基を表す。


具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0128】


【化 3 6】




(PAG5-1)




(PAG5-2)



(PAG5-3)



(PAG5-4)



(PAG5-5)

【0129】

本発明の組成物が含有する光酸発生剤としては、スルホニウム塩化合物が好ましく、また、トリアリールスルホニウム塩化合物 (B1) 及びフェナシルスルホニウム塩 (B2) の少なくとも一方が含有することが特に好ましい。

【0130】

(B1) トリアリールスルホニウム塩化合物

トリアリールスルホニウム塩とは、トリアリールスルホニウムをカチオンとす

る塩である。

トリアリールスルホニウムカチオンのアリール基としては、置換又は未置換のフェニル基、ナフチル基が好ましく、更に好ましくは置換フェニル基である。トリアリールスルホニウムカチオンが有する3つのアリール基は同一であっても異なっているともよい。

各アリール基は、アルキル基（例えば炭素数1～15）、アルコキシ基（例えば炭素数1～15）、ハロゲン原子、水酸基、フェニルチオ基を置換基として有してもよい。好ましい置換基としては炭素数1～8のアルキル基、炭素数1～8のアルコキシ基であり、最も好ましくはメチル基、t-ブチル基、炭素数1～4のアルコキシ基である。置換基は3つのアリール基のうちのいずれか1つに置換していてもよいし、3つ全てに置換していてもよい。また置換基はアリール基のp-位に置換していることが好ましい。

トリアリールスルホニウム塩のアニオンとしては、例えばスルホン酸アニオンであり、好ましくは1位がフッ素原子によって置換されたアルカンスルホン酸アニオン、電子吸引性基で置換されたベンゼンスルホン酸であり、さらに好ましくは炭素数1～8のパーフロロアルカンスルホン酸アニオンであり、最も好ましくはパーフロロブタンスルホン酸アニオン、パーフロロオクタンスルホン酸アニオンである。これらを用いることにより酸分解性基の分解速度が向上し、感度が優れ、また発生酸の拡散性が制御され解像力が向上する。














トリアリールスルホニウム構造は、-S-等の連結基により他のトリアリールスルホニウム構造と結合し複数のトリアリールスルホニウム構造を有してもよい。

電子吸引性基としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ニトロ基、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アシロキシ基、アシル基等を挙げることができる。

以下に、本発明で利用できるトリアリールスルホニウム塩の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。










【0131】

【化37】



【0132】

【化38】




【0133】

更に、以下の化合物を挙げることができる。


【0134】

【化 39】




【0135】

【化 40】




【0136】

【化 4 1】




【0137】

【化 4 2】




【0138】

【化 4 3】




【 0 1 3 9 】

【化 4 4】




【 0 1 4 0 】

【化 4 5】




【0 1 4 1】

【化 4 6】







【0 1 4 2】

【化 4 7】









【0143】

【化48】










【0144】

【化 4 9】










【0 1 4 5】

【化50】










【0146】

【化 51】










【0147】

【化 5 2】







【0148】

【化53】



【0149】

【化 5 4】




【0150】

(B2) フェナシルスルホニウム塩化合物

フェナシルスルホニウム塩化合物とは、カチオン部にフェナシル骨格を有するスルホニウム塩化合物であればよく、例えば、下記一般式 (PAG6) で表される化合物が好ましい。

【0151】

【化 5 5】



【0152】

式 (PAG6) 中、

R₁～R₅は、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、ハロゲン原子、アルキルオキシカルボニル基又はアリール基を表し、R₁～R₅のうち少なくとも2つ以上が結合して環構造を形成してもよい。

R₆及びR₇は、水素原子、アルキル基、シアノ基又はアリール基を表す。

Y₁及びY₂は、アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子を含む芳香族基を表し、Y₁とY₂とが結合して環を形成してもよい。

Y₃は、単結合または2価の連結基を表す。

X⁻は、非求核性アニオンを表す。

但し、R₁からR₅の少なくとも1つとY₁又はY₂の少なくとも一つが結合して環を形成するか、若しくは、R₁からR₅の少なくとも1つとR₆又はR₇の少なくとも1つが結合して環を形成する。

尚、R₁からR₇のいずれか、若しくは、Y₁又はY₂のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、式(PAG6)の構造を2つ以上有していてもよい。

【0153】

R₁～R₇のアルキル基は、置換あるいは無置換のアルキル基であり、好ましくは炭素数1～5のアルキル基であり、無置換のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等を挙げることができる。

R₁～R₅のアルコキシ基及びアルキルオキシカルボニル基におけるアルコキシ基は、置換あるいは無置換のアルコキシ基であり、好ましくは炭素数1～5のアルコキシ基であり、無置換のアルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等を挙げることができる。

R₁～R₇、Y₁、Y₂のアリール基は、置換あるいは無置換のアリール基であり、好ましくは炭素数6～14のアリール基であり、無置換のアリール基としては、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等を挙げることができる。

R₁～R₅のハロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、碘素原子等を挙げることができる。

【0154】

Y₁及びY₂のアルキル基は、置換あるいは無置換のアルキル基であり、好まし

くは炭素数 1 ~ 30 のアルキル基である。無置換のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、及びシクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基、ノルボニル基、ボロニル基等の環状のアルキル基を挙げることができる。

【0155】

Y_1 及び Y_2 のアラルキル基は、置換あるいは無置換のアラルキル基であり、好ましくは炭素数 7 ~ 12 のアラルキル基であり、無置換のアラルキル基としては、例えば、ベンジル基、フェネチル基、クミル基等を挙げることができる。

【0156】

ヘテロ原子を含む芳香族基とは、例えば炭素数 6 ~ 14 のアリール基等の芳香族基に、ヘテロ原子、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等を有する基を表す。

Y_1 及び Y_2 のヘテロ原子を含む芳香族基としては、置換あるいは無置換のヘテロ原子を含む芳香族基であり、無置換のものとしては、例えば、フラン、チオフェン、ピロール、ピリジン、インドール等の複素環式芳香族炭化水素基が挙げられる。

【0157】

Y_1 と Y_2 とは結合して、式 (PAG 6) 中の S^+ とともに、環を形成してもよい。

この場合、 Y_1 と Y_2 とが結合して形成する基としては、例えば、炭素数 4 ~ 10 のアルキレン基、好ましくはブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、特に好ましくはブチレン基、ペンチレン基を挙げることができる。

また、 Y_1 と Y_2 と結合して、式 (PAG 6) 中の S^+ とともに形成した環の中に、ヘテロ原子を含んでいても良い。

【0158】

上記のアルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アリール基、アラルキル基の各々は、例えば、ニトロ基、ハロゲン原子、カルボキシ基、水酸基、アミノ基、シアノ基、アルコキシ基 (好ましくは炭素数 1 ~ 5) 等で置換さ

れていてもよい。更にアリール基、アラルキル基については、アルキル基（好ましくは炭素数1～5）で置換されていてもよい。

また、アルキル基の置換基としては、ハロゲン原子が好ましい。

【0159】

Y_3 は、単結合または2価の連結基を表し、2価の連結基としては、置換していてもよいアルキレン基、アルケニレン基、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-CO-$ 、 $-CONR-$ （Rは、水素、アルキル基、アシル基である。）、及びこれらのうち2つ、以上を含んでもよい連結基が好ましい。

【0160】

X^- の非求核性アニオンとしては、例えば、スルホン酸アニオン、カルボン酸アニオン等を挙げることができる。

非求核性アニオンとは、求核反応を起こす能力が著しく低いアニオンであり、分子内求核反応による経時分解を抑制することができるアニオンである。これによりレジストの経時安定性が向上する。

スルホン酸アニオンとしては、例えば、アルキルスルホン酸アニオン、アリールスルホン酸アニオン、カンファースルホン酸アニオンなどが挙げられる。

カルボン酸アニオンとしては、例えば、アルキルカルボン酸アニオン、アリールカルボン酸アニオン、アラルキルカルボン酸アニオンなどが挙げられる。

【0161】

アルキルスルホン酸アニオンにおけるアルキル基としては、好ましくは炭素数1～30のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、エイコシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基、ノルボニル基、ボロニル基等を挙げることができる。

アリールスルホン酸アニオンにおけるアリール基としては、好ましくは炭素数6～14のアリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等を挙げる

ことができる。

【0162】

上記アルキルスルホン酸アニオン及びアリールスルホン酸アニオンにおけるアルキル基及びアリール基は、置換基を有していてもよい。

置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基等を挙げることができる。

【0163】

ハロゲン原子としては、例えば、塩素原子、臭素原子、弗素原子、沃素原子等を挙げることができる。

アルキル基としては、例えば、好ましくは炭素数1～15のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、エイコシル基等を挙げることができる。

アルコキシ基としては、例えば、好ましくは炭素数1～5のアルコキシ基、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等を挙げることができる。

アルキルチオ基としては、例えば、好ましくは炭素数1～15のアルキルチオ基、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、n-ブチルチオ基、イソブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、ウンデシルチオ基、ドデシルチオ基、トリデシルチオ基、テトラデシルチオ基、ペンタデシルチオ基、ヘキサデシルチオ基、ヘプタデシルチオ基、オクタデシルチオ基、ノナデシルチオ基、エイコシルチオ基等を挙げることができる。尚、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基は、更にハロゲン原子(好ましくはフッ素原子)で置換されていてもよい。

【0164】

アルキルカルボン酸アニオンにおけるアルキル基としては、アルキルスルホン

酸アニオンにおけるアルキル基と同様のものを挙げることができる。

アリールカルボン酸アニオンにおけるアリール基としては、アリールスルホン酸アニオンにおけるアリール基と同様のものを挙げることができる。

アラルキルカルボン酸アニオンにおけるアラルキル基としては、好ましくは炭素数 6 ~ 12 のアラルキル基、例えば、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、ナフチルエチル基、ナフチルメチル基等を挙げることができる。

【0165】

上記アルキルカルボン酸アニオン、アリールカルボン酸アニオン及びアラルキルカルボン酸アニオンにおけるアルキル基、アリール基及びアラルキル基は置換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、アリールスルホン酸アニオンにおけると同様のハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基等を挙げることができる。

【0166】

その他の非求核性アニオンとしては、例えば、弗素化磷、弗素化硼素、弗素化アンチモン等を挙げることができる。

【0167】

尚、本発明の式 (PAG 6) において、 R_1 から R_5 の少なくとも 1 つと Y_1 又は Y_2 の少なくとも一つが結合して環が形成されるか、若しくは、 R_1 から R_5 の少なくとも 1 つと R_6 又は R_7 の少なくとも 1 つが結合して環が形成されている。式 (PAG 6) に示す化合物は、環を形成することにより、立体構造が固定され、光分解能が向上する。


また、 R_1 から R_7 のいずれか、若しくは、 Y_1 又は Y_2 のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、式 (PAG 6) の構造を 2 つ以上有していてもよい。

【0168】

以下に、上記式 (PAG 6) で表される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。


【0169】

【化 5 6】




【 0 1 7 0 】

【化 5 7】




【 0 1 7 1 】

【化 5 8】




【 0 1 7 2 】

【化 5 9】








【 0 1 7 3 】

【化 60】





【0174】

【化 61】




【0175】

【化 62】




【0176】


【化 6 3】




I-1




I-2




I-3




I-4




I-5




I-6




I-7




I-8




I-9




I-10




I-11




I-12




I-13




I-14




I-15




I-16




I-17




I-18



I-19
























I-20



I-21

























【0 1 7 7】

【化 6 4】




【0178】

【化 6 5】



【 0 1 7 9 】

【化 66】



【0180】

上記一般式 (PAG 6) で表される酸発生剤の具体例において、(PAG 6 A-1) ~ (PAG 6 A-30) 及び (PAG 6 B-1) ~ (PAG 6 B-12) がより好ましい。

【0181】

光酸発生剤は、1 種単独で又は 2 種以上を組み合わせ使用することができる。

【0182】

トリアリールスルホニウム塩化合物 (B 1) 又はフェナシルスルホニウム塩化合物 (B 2) の添加量は、組成物の全固形分に対し、通常 0.1 ~ 20 質量%、好ましくは 0.5 ~ 20 質量%、より好ましくは 1 ~ 10 質量%である。

【0183】

尚、本発明においては、トリアリールスルホニウム塩化合物 (B1) とフェナシルスルホニウム塩化合物 (B2) とを併用することが特に好ましく、この場合の比率は、(B1) / (B2) (質量比) として、好ましくは $97/3 \sim 5/95$ 、更に好ましくは $90/10 \sim 10/90$ 、特に好ましくは $30/70 \sim 70/30$ である。

【0184】


本発明の組成物が含有する光酸発生剤の総量は、0.1～20質量%が好ましく、より好ましくは0.5～20質量%、更に好ましくは1～15質量%である。

【0185】

本発明に使用される酸発生剤の中で、特に好ましいものの例を以下に挙げる。


【0186】

【化 67】











【0187】

【化 68】



【0188】

【化 6 9】



【0189】

本発明においては、光酸発生剤は、パーフルオロブタンスルホン酸又はパーフルオロオクタンスルホン酸を発生する化合物であることが特に好ましい。

【0190】

〔3〕有機溶剤（C成分）

本発明のレジスト組成物は、上述した各成分を有機溶剤に溶解させてなるものである。

本発明において使用される有機溶剤は、プロピレングリコールモノアルキルエーテルカルボキシレート、乳酸アルキル及び直鎖ケトンから選ばれる少なくとも一つと環状ケトンを混合した有機溶剤である。

【0191】

プロピレングリコールモノアルキルエーテルカルボキシレート、乳酸アルキル及び直鎖ケトンから選ばれる少なくとも一つと環状ケトンについて、添加量の比率（質量比）は、好ましくは10/90～90/10、より好ましくは20/80～80/20、更に好ましくは30/70～70/30である。

環状ケトンの含有量は、全溶剤に対して、好ましくは20～70質量%、より好ましくは30～60質量%である。

【0192】

プロピレングリコールモノアルキルエーテルカルボキシレートとしては、好ましくは、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルプロピオネート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルプロピオネートを挙げることができ、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートが特に好ましい。

乳酸アルキルとしては、乳酸メチル、乳酸エチルが好ましい。

直鎖ケトンとしては、例えば、メチルエチルケトン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン、4-ヘプタノン等を挙げることができ、好ましくは2-ヘプタノンである。

環状ケトンとしては、例えば、シクロペンタノン、3-メチルシクロペン、シクロヘキサノン、2-メチルシクロヘキサノン、2,6-ジメチルシクロヘキサノン、イソホロン、シクロヘプタン、1,3-シクロヘプタジオン、 γ -ブチロラクトン等が挙げられ、シクロペンタノン、3-メチルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、シクロヘプタノンが好ましく、シクロペンタノン、シクロヘキサノンが特に好ましい。

【0193】

更に、上記の特定の混合溶剤に対して、通常10質量%以下の範囲で、他の有機溶剤を併用してもよい。このような他の有機溶剤としては、例えば、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、エチレンジクロライド、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メト

キシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、トルエン、酢酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフラン等を挙げることができる。

【0194】

これらの混合溶剤を用いて、固形分濃度として、通常3～25質量%、好ましくは5～22質量%、より好ましくは7～20質量%のレジスト組成物を調製する。

【0195】

〔4〕含窒素塩基性化合物

本発明のポジ型レジスト組成物は、更に、含窒素塩基性化合物を含有することが好ましい。

含窒素塩基性化合物としては、有機アミン、塩基性のアンモニウム塩、塩基性のスルホニウム塩などが用いられ、昇華やレジスト性能を劣化させないものであればよい。


これらの含窒素塩基性化合物の中でも、有機アミンが画像性能が優れる点で好ましい。例えば特開昭63-149640号、特開平5-249662号、特開平5-127369号、特開平5-289322号、特開平5-249683号、特開平5-289340号、特開平5-232706号、特開平5-257282号、特開平6-242605号、特開平6-242606号、特開平6-266100号、特開平6-266110号、特開平6-317902号、特開平7-120929号、特開平7-146558号、特開平7-319163号、特開平7-508840号、特開平7-333844号、特開平7-219217号、特開平7-92678号、特開平7-28247号、特開平8-22120号、特開平8-110638号、特開平8-123030号、特開平9-274312号、特開平9-166871号、特開平9-292708号、特開平9-325496号、特表平7-508840号、USP5525453号、USP5629134号、USP5667938号等に記載の塩基性化合物を用いることができる。

【0196】

含窒素塩基性化合物は、具体的には下記式(A)～(E)の構造を挙げることができる。

【0197】

【化70】



【0198】

ここで、R²⁵⁰、R²⁵¹ 及び R²⁵² は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数 1～20 個のアルキル基、炭素数 1～20 個のアミノアルキル基、炭素数 1～20 個のヒドロキシアルキル基又は炭素数 6～20 個の置換もしくは非置換のアリール基を表し、ここで、R²⁵¹と R²⁵²は、互いに結合して環を形成してもよい。

R²⁵³、R²⁵⁴、R²⁵⁵ 及び R²⁵⁶ は、同一でも異なってもよく、炭素数 1～10 個のアルキル基を表す。

更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を 2 個以上有する含窒素塩基性化合物か、又は脂肪族 3 級アミンである。

【0199】

含窒素塩基性化合物としては、好ましくは、1, 5-ジアザビシクロ [4. 3. 0] -5-ノネン、1, 8-ジアザビシクロ [5. 4. 0] -7-ウンデセン、1, 4-ジアザビシクロ [2. 2. 2] オクタン、4-ジメチルアミノピリジン、1-ナフチルアミン、ピペリジン類、ヘキサメチレンテトラミン、イミダゾール類、ヒドロキシピリジン類、ピリジン類、アニリン類、ヒドロキシアルキルアニリン類、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、ピリジニウム p-トルエンスルホナート、2, 4, 6-トリメチルピリジニウム p-トルエンスルホナート、テトラメチルアンモニウム p-トルエンスルホナート、及びテトラブチルアンモニウムラクテート、トリエチルアミン、トリブチルアミン、トリペンチルアンモニウムラクテート、トリエチルアミン、トリブチルアミン、トリペンチルアミン、トリー n-オクチルアミン、トリー i-オクチルアミン、トリス (エチルヘキシル) アミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン等が挙げられる。

これらの中でも、1, 5-ジアザビシクロ [4. 3. 0] -5-ノネン、1,

8-ジアザビシクロ [5. 4. 0] -7-ウンデセン、1, 4-ジアザビシクロ [2. 2. 2] オクタン、4-ジメチルアミノピリジン、1-ナフチルアミン、ピペリジン、4-ヒドロキシピペリジン、2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ヒドロキシピペリジン、ヘキサメチレンテトラミン、イミダゾール類、ヒドロキシピリジン類、ピリジン類、アニリン類、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、トリエチルアミン、トリブチルアミン、トリペンチルアミン、トリー n-オクチルアミン、トリス (エチルヘキシル) アミン、トリドデシルアミン、N, N-ジ-ヒドロキシエチルアニリン、N-ヒドロキシエチル-N-エチルアニリン等の有機アミンが好ましい。

【0200】

光酸発生剤と含窒素塩基性化合物とのポジ型レジスト組成物中の使用割合は、通常 (光酸発生剤) / (含窒素塩基性化合物) (モル比) = 2. 5 ~ 300 であり、好ましくは 5. 0 ~ 200、より好ましくは 7. 0 ~ 150 である。

【0201】

〔5〕その他の添加剤

本発明のポジ型レジスト組成物には、必要に応じて、低分子酸分解性化合物、界面活性剤、現像液に対する溶解促進性化合物、ハレーション防止剤、可塑剤、光増感剤、界面活性剤、接着助剤、架橋剤、光塩基発生剤等を含有することができる。

【0202】

本発明のポジ型レジスト組成物は、必要に応じて、分子量が 2000 以下であって、酸の作用により分解し得る基を有し、アルカリ溶解性が酸の作用により増大する低分子酸分解性化合物を含むことができる。

例えば Proc. SPIE, 2724, 355 (1996)、特開平 8-15865 号、米国特許 5310619 号、米国特許 5372912 号、J. Photopolym. Sci., Tech., Vol. 10, No. 3, 511 (1997) に記載されている酸分解性基を含有する、コール酸誘導体、デヒドロコール酸誘導体、デオキシコール酸誘導体、リトコール酸誘導体、ウルソコール酸誘導体、アビエチン酸誘導体等の脂環族化合物、酸分解性基を含有するナフタレン誘導体などの芳香族化合物を上記低分子酸分解性化合物として用いることができる。

さらに、特開平6-51519号記載の低分子の酸分解性溶解阻止化合物も 220nm の透過性を悪化させないレベルの添加範囲で用いることもできるし、1, 2-ナフトキノンジアジト化合物も使用できる。

【0203】

本発明のレジスト組成物に上記低分子酸分解性溶解阻止化合物を使用する場合、その含有量はレジスト組成物の100質量部(固形分)を基準として、通常0.5~50質量部の範囲で用いられ、好ましくは0.5~40質量部、更に好ましくは0.5~30質量部、特に好ましくは0.5~20.0質量部の範囲で使用される。

これらの低分子酸分解性溶解阻止化合物を添加すると、前記現像欠陥がさらに改良されるばかりか耐ドライエッチング性が改良される。

【0204】

本発明で使用する現像液に対する溶解促進性化合物の例としては、例えば特開平3-206458号記載のフェノール性水酸基を2個以上含有する化合物、1-ナフトールなどのナフトール類又はカルボキシ基を1個以上有する化合物、カルボン酸無水物、スルホンアミド化合物やスルホニルイミド化合物などの分子量1000以下の低分子化合物等を挙げることができる。

これらの溶解促進性化合物の配合量としては、組成物全質量(固形分)に対して、好ましくは30質量%以下、より好ましくは20質量%以下である。

【0205】

好適なハレーション防止剤としては、照射する放射線を効率よく吸収する化合物が好ましく、フルオレン、9-フルオレノン、ベンゾフェノンのような置換ベンゼン類；アントラセン、アントラセン-9-メタノール、アントラセン-9-カルボキシエチル、フェナントレン、ペリレン、アジレンのような多環式芳香族化合物などが挙げられる。なかでも、多環式芳香族化合物が特に好ましい。これらのハレーション防止剤は基板からの反射光を低減し、レジスト膜内の多重反射の影響を少なくさせることで、定在波改良の効果を発現する。

【0206】

また露光による酸発生率を向上させるために、光増感剤を添加することができ

る。好適な光増感剤として、ベンゾフェノン、p, p'-テトラメチルジアミノベンゾフェノン、2-クロロチオキサントン、アントロン、9-エトキシアントラセン、ピレン、フェノチアジン、ベンジル、ベンゾフラビン、アセトフェノン、フェナントレン、ベンゾキノン、アントラキノン、1, 2-ナフトキノン等を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。これらの光増感剤は前記ハレーション防止剤としても使用可能である。

【0207】

本発明のポジ型レジスト組成物は、界面活性剤、特にフッ素系及び／又はシリコン系界面活性剤（フッ素系界面活性剤及びシリコン系界面活性剤、フッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤）のいずれか、あるいは2種以上を含有することが好ましい。

本発明のポジ型レジスト組成物がフッ素系及び／又はシリコン系界面活性剤を含有することにより、250 nm以下、特に220 nm以下の露光光源の使用時に、良好な感度及び解像度で、密着性及び現像欠陥の少ないレジストパターンを与えることが可能となる。

これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号公報、特開昭61-226745号公報、特開昭62-170950号公報、特開昭63-34540号公報、特開平7-230165号公報、特開平8-62834号公報、特開平9-54432号公報、特開平9-5988号公報、特開2002-277862号公報、米国特許第5405720号明細書、同5360692号明細書、同5529881号明細書、同5296330号明細書、同5436098号明細書、同5576143号明細書、同5294511号明細書、同5824451号明細書記載の界面活性剤を挙げることができる。下記市販の界面活性剤をそのまま用いることもできる。

使用できる市販の界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、(新秋田化成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08(大日本インキ化学工業(株)製)、サーフロンS-382、SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、トロイゾルS-366(トロ

イケミカル（株）製）等のフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリマー KP-341（信越化学工業（株）製）もシリコン系界面活性剤として用いることができる。

【0208】

また、界面活性剤としては、上記に示すような公知のもの他に、テロメリゼーション法（テロマー法ともいわれる）もしくはオリゴメリゼーション法（オリゴマー法ともいわれる）により製造されたフルオロ脂肪族化合物から導かれたフルオロ脂肪族基を有する重合体を用いた界面活性剤を用いることが出来る。フルオロ脂肪族化合物は、特開 2002-90991 号公報に記載された方法によって合成することが出来る。

フルオロ脂肪族基を有する重合体としては、フルオロ脂肪族基を有するモノマーと（ポリ（オキシアルキレン））アクリレート及び／又は（ポリ（オキシアルキレン））メタクリレートとの共重合体が好ましく、不規則に分布しているものでも、ブロック共重合していてもよい。また、ポリ（オキシアルキレン）基としては、ポリ（オキシエチレン）基、ポリ（オキシプロピレン）基、ポリ（オキシブチレン）基などが挙げられ、また、ポリ（オキシエチレンとオキシプロピレンとオキシエチレンとのブロック連結体）やポリ（オキシエチレンとオキシプロピレンとのブロック連結体）基など同じ鎖長内に異なる鎖長のアルキレンを有するようなユニットでもよい。さらに、フルオロ脂肪族基を有するモノマーと（ポリ（オキシアルキレン））アクリレート（又はメタクリレート）との共重合体は 2 元共重合体ばかりでなく、異なる 2 種以上のフルオロ脂肪族基を有するモノマーや、異なる 2 種以上の（ポリ（オキシアルキレン））アクリレート（又はメタクリレート）などを同時に共重合した 3 元系以上の共重合体でもよい。

例えば、市販の界面活性剤として、メガファック F178、F-470、F-473、F-475、F-476、F-472（大日本インキ化学工業（株）製）を挙げることができる。さらに、 C_6F_{13} 基を有するアクリレート（又はメタクリレート）と（ポリ（オキシアルキレン））アクリレート（又はメタクリレート）との共重合体、 C_6F_{13} 基を有するアクリレート（又はメタクリレート）と（ポリ（オキシエチレン））アクリレート（又はメタクリレート）と（ポリ（オ

キシプロピレン)) アクリレート (又はメタクリレート) との共重合体、 C_8F_{17} 基を有するアクリレート (又はメタクリレート) と (ポリ (オキシアルキレン)) アクリレート (又はメタクリレート) との共重合体、 C_8F_{17} 基を有するアクリレート (又はメタクリレート) と (ポリ (オキシエチレン)) アクリレート (又はメタクリレート) と (ポリ (オキシプロピレン)) アクリレート (又はメタクリレート) との共重合体、などを挙げることができる。

【0209】

界面活性剤の使用量は、レジスト組成物の全固形分に対して、好ましくは0.0001～2質量%、より好ましくは0.001～1質量%である。

【0210】

《使用方法》

本発明のポジ型レジスト組成物は、上記の成分を溶剤、好ましくは前記混合溶剤に溶解し、次のように所定の支持体上に塗布して用いる。

すなわち、上記ポジ型レジスト組成物を精密集積回路素子の製造に使用されるような基板 (例: シリコン/二酸化シリコン被覆) 上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布する。

塗布後、所定のマスクを通して露光し、バークを行い現像する。このようにすると、良好なレジストパターンを得ることができる。ここで露光光としては、好ましくは250nm以下、より好ましくは220nm以下の波長の遠紫外線である。具体的には、KrFエキシマレーザー (248nm)、ArFエキシマレーザー (193nm)、F₂エキシマレーザー (157nm)、X線、電子ビーム等が挙げられる。

【0211】

ポジ型レジスト組成物のアルカリ現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、*n*-プロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジ-*n*-ブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキ

シド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液（通常 0.1～10 質量%）を使用することができる。

さらに、上記アルカリ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。

【0212】

【実施例】

以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【0213】

合成例（1） 樹脂（1）の合成

アクリル酸 2-メチル-2-アダマンチル、アクリル酸 5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4.2.1.0^{3,7}]ノン-2-イルアクリル酸 3,5-ジヒドロキシ-1-アダマンチル、を 40/20/40 のモル比で、メチルエチルケトン/テトラヒドロフラン=5/5 に溶解し、固形分濃度 20 質量%の溶液 100 mL を調製した。この溶液に和光純薬製 V-65 を 2 mol% 加え、これを窒素雰囲気下、4 時間かけて 60℃ に加熱したメチルエチルケトン 10 mL に滴下した。滴下終了後、反応液を 4 時間加熱、再度 V-65 を 1 mol% 添加し、4 時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、蒸留水/イソプロピルアルコール=1/1 の混合溶媒 3 L に晶析、析出した白色粉体である樹脂（1）を回収した。

¹³C NMR から求めたポリマー組成比（モル比）は 40/38/22 であった。また、GPC 測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は 8800 であった。

表 1 に示すモノマーと組成比を用いた他は、上記合成例（1）と同様の操作で樹脂（2）～（10）を合成した。繰り返し単位 1、2、3、4 は構造式の左からの順番である。

【0214】

【表 1】

表 1


	第一繰り返し 単位	第二繰り返し 単位	第三繰り返し 単位	第四繰り返し 単位	重量平均 分子量
樹脂 1	3 7	4 1	2 2		8 8 0 0
樹脂 2	2 9	3 1	3 0	1 0	9 6 0 0
樹脂 3	3 8	4 1	2 1		8 0 0 0
樹脂 4	4 0	4 0	2 0		9 2 0 0
樹脂 5	2 9	4 0	1 9	1 1	7 5 0 0
樹脂 6	3 5	4 0	2 2	8	7 7 0 0
樹脂 7	4 0	4 1	3 9		9 5 0 0
樹脂 8	3 8	3 9	2 3		1 0 1 0 0
樹脂 9	4 0	2 1	2 0	1 9	8 0 0 0
樹脂 10	2 1	1 9	4 1	1 9	7 0 0 0

【0 2 1 5】

また、以下に上記樹脂 (1) ~ (10) の構造を示す。


【0 2 1 6】

【化 7 1】



【0 2 1 7】

【化 7 2】




【0 2 1 8】

比較樹脂の合成

表 2 に示すモノマーと組成比を用いた他は、上記合成例 (1) と同様の操作で比較樹脂 (R 1) 及び (R 2) を合成した。繰り返し単位 1、2、3 は構造式の左からの順番である。

【0 2 1 9】

【化 7 3】



【0 2 2 0】

【表 2】

表 2

	第一繰り返し 単位	第二繰り返し 単位	第三繰り返し 単位	重量平均 分子量
比較樹脂 1	3 8	4 0	2 2	8 4 0 0
比較樹脂 2	3 9	2 0	4 1	9 2 0 0

【0 2 2 1】

〔実施例 1 ~ 1 8 及び比較例 1 ~ 3〕

表3に記載した各成分を表に記載の質量比で、全体の固形分が10質量%になるように溶解し、0.1 μ mのマイクロフィルターでろ過し、ポジ型フォトレジストを調製した。但し、塩基性化合物は0.2質量部、界面活性剤はレジスト全体量の100ppmを各々用いた。

【0222】

【表3】

表3

	樹脂	光酸発生剤	塩基性化合物	界面活性剤	溶剤
実施例1	1(97.8質量部)	z2(2質量部)	N-2	W-1	SL-1/SL-5(60/40)
実施例2	1(95.8質量部)	z2/z31 (1質量部/3質量部)	N-3	W-2	SL-1/SL-5(70/30)
実施例3	2(97.8質量部)	z2(2質量部)	N-4	W-2	SL-2/SL-4(70/30)
実施例4	3(97.3質量部)	z2(2.5質量部)	N-3	W-3	SL-2/SL-5(60/40)
実施例5	3(97.8質量部)	z2(2質量部)	N-4	W-2	SL-2/SL-5(60/40)
実施例6	4(97.3質量部)	z2(2.5質量部)	N-2	W-4	SL-1/SL-5/SL-6 (60/25/15)
実施例7	4(97.8質量部)	z2(2質量部)	N-3	W-4	SL-1/SL-5/SL-7 (60/35/5)
実施例8	4(95.3質量部)	z45(4.5質量部)	N-3	W-4	SL-1/SL-3/SL-5 (70/25/5)
実施例9	4(94.8質量部)	z33/z45 (1質量部/3質量部)	N-3	W-4	SL-1/SL-5(60/40)
実施例10	5(97.8質量部)	z33(2質量部)	N-3	W-4	SL-1/SL-5(60/40)
実施例11	5(95.3質量部)	z45(4.5質量部)	N-3	W-2	SL-1/SL-5(60/40)
実施例12	5(95.3質量部)	z33/z45 (1質量部/3.5質量部)	N-3	W-4	SL-1/SL-5(70/30)
実施例13	6(97.3質量部)	z33(2.5質量部)	N-2	W-4	SL-1/SL-5(70/30)
実施例14	6(95.8質量部)	z45(4質量部)	N-3	W-1	SL-1/SL-5(60/40)
実施例15	7(97.3質量部)	z33(2.5質量部)	N-1	W-1	SL-2/SL-4(60/40)
実施例16	8(96.8質量部)	z2(3質量部)	N-3	W-4	SL-2/SL-5(60/40)
実施例17	9(96.8質量部)	z31(3質量部)	N-4	W-2	SL-1/SL-6(80/20)
実施例18	10 (97.8質量部)	z2(2質量部)	N-3	W-4	SL-1/SL-5(60/40)
比較例1	1(97.8質量部)	z2(2質量部)	N-2	W-1	SL-1
比較例2	R1 (97.8質量部)	z2(2質量部)	N-2	W-1	SL-1/SL-5(60/40)
比較例3	R2 (96.8質量部)	z31(3質量部)	N-4	W-2	SL-1/SL-6(80/20)

【0223】

〔含窒素塩基性化合物〕

N-1:1, 5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナー5エン

N-2: トリオクチルアミン

N-3: N, N-ジ-n-ブチルアニリン

N-4: アダマンチルアミン

【0224】

〔界面活性剤〕

W-1: メガファックF176 (大日本インキ化学工業(株)製; フッ素系活性剤)

W-2: メガファックR08 (大日本インキ化学工業(株)製; フッ素/シリコン系活性剤)

W-3: ポリシロキサンポリマーKP-341 (信越化学工業(株)製)

W-4: トロイゾルS-366 (トロイケミカル(株)製)

【0225】

〔溶剤〕

SL-1: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

SL-2: 乳酸エチル

SL-3: プロピレングリコールモノメチルエーテル

SL-4: シクロペンタノン

SL-5: シクロヘキサノン

SL-6: 2-メチルシクロヘキサノン

SL-7: プロピレンカーボネート

【0226】

〔サーマルフロー時のクラック〕

スピンコーター (東京エレクトロン製Mark 8) を用い、シリコンウェハー上にARC29a (ブリュワーサイエンス社製) を780 Åで均一に塗布後、205℃で90秒間加熱乾燥して反射防止膜を形成した。その後、前記反射防止膜上に各ポジ型レジスト組成物を塗布し、115℃、90秒間加熱乾燥を行い2800 Åのレジスト膜を形成させた。

次に、前記レジスト膜を、透過率6%のハーフトーン位相シフトマスクを介し、ISI製マイクロステッパーを用いてArFエキシマレーザー光で(波長19

3 nm、NA 0.60、 σ 0.70) パターン露光を行った。露光は 1600 nm のマスク寸法で Duty 比 1:10 のホールパターンが 150 nm になる露光量で行い、露光後 120℃ で 90 秒間加熱処理を行い、2.38 質量% のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド (TMAH) 水溶液で現像、続いてリンス後、スピン乾燥を行い、レジストパターンを得た。

上記ホールパターンを形成したウェハーをホットプレート上で 175℃ で 90 秒間加熱し、レジスト表面に発生するクラックを光学顕微鏡で確認した。クラックが観察されなかったものを○、クラックが観察されたものを×とした。

【0227】

〔ドライエッチング耐性 (DE 耐性)〕

スピンコーター (東京エレクトロン製 Mark 8) を用い、シリコンウェハー上に ARC 29a (ブリューワーサイエンス社製) を 780 Å で均一に塗布後、205℃ で 90 秒間加熱乾燥して反射防止膜を形成した。その後、前記反射防止膜上に各ポジ型レジスト組成物を塗布し、115℃、90 秒間加熱乾燥を行い 3500 Å のレジスト膜を形成させた。

UNITY (東京エレクトロン社製) を用いてエッチングを行い、90 秒後のバルクでの膜厚減少量を測定した。膜厚減少量が 1200 Å 以下のものを◎、1200~1500 Å を△、1500 Å 以上のものを×とした。

【0228】

【表 4】

表 4

	クラック	DE 耐性
実施例 1	○	○
実施例 2	○	○
実施例 3	○	○
実施例 4	○	○
実施例 5	○	○
実施例 6	○	○
実施例 7	○	○
実施例 8	○	○
実施例 9	○	○
実施例 10	○	○
実施例 11	○	○
実施例 12	○	○
実施例 13	○	○
実施例 14	○	○
実施例 15	○	○
実施例 16	○	○
実施例 17	○	○
実施例 18	○	○
比較例 1	×	△
比較例 2	×	×
比較例 3	×	×

【0229】

表 4 より、本発明の組成物は、サーマルフロー時のクラックの発生が少なく、
、ドライエッチング耐性が良好であることがわかる。

【0230】

【発明の効果】

本発明により、サーマルフロー時のクラックの発生が軽減され、ドライエッチング耐性に優れたポジ型レジスト組成物を提供することができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 サーマルフロー時のクラック発生が低減され、耐ドライエッチング性に優れたポジ型レジスト組成物を提供する。

【解決手段】 全繰り返し単位に対して、アクリル酸エステル誘導体のに由来する繰り返し単位が50～100モル%であり、ラクトン構造を有する繰り返し単位及びジヒドロキシアダマンタン構造を有する繰り返し単位を含有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、及び、プロピレングリコールモノアルキルエーテルカルボキシレート、乳酸アルキル及び直鎖ケトンから選ばれる少なくとも一つと環状ケトンを含有する有機溶剤を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【選択図】 なし

特願 2003-089020

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日
[変更理由]

住 所
氏 名

1990年 8月14日
新規登録
神奈川県南足柄市中沼210番地
富士写真フイルム株式会社